



KRONOSPAN GmbH Lampertswalde
Mühlbacher Straße 1 · 01561 Lampertswalde · Alemania
Tel. +49 3522 33-30 · Fax +49 352233-333
www.kronospan-worldwide.com · info.lw@kronospan.de

Técnico Datasheet Binyl PRO - 8 mm


Flooring Con O.R.C.Un Moisture Tecnología de Defensa, Nivel de uso según EN 13329: 23/33 – AC5



uso doméstico intenso



uso comercial Intenso



DIMENSIÓN

| | | | | |
|-----------|------------|---------------------------------------|------------|----------------|
| Dimensión | Grosor (d) | 8 ± 0,50 mm · dmax - dmin ≤ 0,50 mm | | |
| | Longitud | 1285 ± 0,50 mm | | |
| | Ancho (b) | 192 ± 0,10 mm · bmax - bmin ≤ 0,20 mm | | |
| Perfil | Lado largo | Clic de ángulo | Lado corto | 1clic 2go pure |
| Bisel | Lado largo | | Lado corto | |



TOLERANCIA

| | | |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| Tolerancia Dimensional | EN 13329 | ≤ 0,20 mm |
| Rectitud de la cara | EN 13329 | ≤ 0,30 mm |
| Resistencia a los microarañazos | EN 13329 | ≤ MSR-B2 |
| Planitud transversal | EN 13329 | Cóncavo: ≤ 0,15% · convexo: ≤ 0,20% |
| Longitud de planitud | EN 13329 | Cóncavo: ≤ 0,50% · convexo: ≤ 1,00% |
| Huecos entre elementos | EN 13329 | Mediano: ≤ 0,15 mm · max: ≤ 0,20 mm |
| Diferencia de altura entre elementos | EN 13329 | Mediano: ≤ 0,10 mm · max: ≤ 0,15 mm |
| Desalineación | | ± 2 mm |

PRUEBA

| | | |
|--|-------------|--|
| Resistencia de abrasión | EN 13329 | AC5 (≥ 6000 rpm) |
| Resistencia de impacto | EN 13329 | Pelota pequeña ≥ 15 N · pelota grande ≥ 1000 mm |
| Resistencia de mancha | Grupo 1 & 2 | Grado 5 |
| | Grupo 3 | ≥ Grado 4 |
| Prueba de silla | EN 13329 | Ningún cambio en aspecto o daño, cuando definidos por EN 425 |
| Efecto de una pata de mobiliario | EN 13329 | Ningún daño será visible, con tipo de pata 0 |
| Hinchamiento de grosor | EN 13329 | ≤ 5% ** |
| Sangría estática | EN 13329 | ≤ 0,05 mm |
| Resistencia a la luz | EN 13329 | Escala gris ≥ 4 en grado de lana azul 6 |
| Variaciones dimensionales después de cambios en humedad relativa | EN 13329 | lengthwise ≤ 0,9 mm · crosswise ≤ 0,9 mm |
| Tracción superficial | EN 13329 | Longitud ≥ 1 kN/m · ancho ≥ 2 kN/m |
| Modulo de elasticidad | EN 13329 | ≥ 1,25 N/mm ² |

ENTORNO

| | | |
|-------------------------|----------|----------|
| Emisión de formaldehído | EN 717-1 | Clase E1 |
|-------------------------|----------|----------|

COMPORTAMIENTO FÍSICO

| | | |
|------------------------------|------------|----------------------------------|
| Comportamiento de fuego | EN 13501-1 | Cfl s1 |
| Resistencia al deslizamiento | EN 13893 | Clase técnica DS |
| Resistencia térmica | EN 12667 | 0,073 (m ² K)/W ± 15% |
| Conductividad térmica | EN 12664 | 0,110 W/(m ² K) ± 15% |
| Comportamiento antiestático | EN 1815 | Voltaje de cuerpo ≤ 2 kV |

*Para uso doméstico según las condiciones de garantía. Detalló plazos de garantía: www.binyl-flooring.com

**referring a Binyl Pro 12mm

La hoja de dato está actualizada regularmente para conocer estándares tecnológicos nuevos. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores así como aquellos cuáles son undated. Esta versión toma efecto a creación. Versión 09/219